



## DRAMA GROUND

Resina epossidica tricomponente per rasature.

**DESCRIZIONE:** compound epossidico ad alta adesione ai più svariati supporti, autolivellante ed esente da solventi.

Applicabile su superfici di varia natura : piastrelle, massetti cementizi, ecc. facendo precedere l'applicazione da una energica operazione di sgrassaggio o, nel caso di massetti da una mano di DRAMA PRIMER per chiudere i pori del supporto.

**IMPIEGHI:** come primer per adesione su supporti difficili come gres porcellanato, assicurando altresì una ottima durezza superficiale e resistenza alla compressione, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Può essere utilizzato anche come prodotto unico in due mani per evitare la lettura delle fughe delle piastrelle, facendo seguire la decorazione e una o due mani di DRAMA POX W o DRAMA POX.

**APPLICAZIONE:** pulire e sgrassare il supporto da trattare.

Miscelare il componente A con il componente B e poi aggiungere sotto agitazione a filo sottile il componente C.

Applicare a spatola entro 30 min dalla miscelazione dei componenti. Eventualmente spolverare con quarzo per aumentare l'adesione dello strato successivo. Consumo: circa 2,5-3 kg/mq per mano (ca. 2 mm di spessore), in funzione dello spessore che si vuole raggiungere. Il secondo strato è applicabile dopo 24h previa applicazione di una mano di DRAMA PRIMER.

Per applicazioni in verticale o per rendere il prodotto non autolivellante aggiungere 1-1,2 Kg. Di ADDENSANTE PER DRAMA GROUND

### DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio:	-10°C. +50°C.
Temperatura di applicazione:	+15°C.+30°C.
Pot-life a + 20° C :	circa 30/45 minuti
Essiccazione a 20°C:	circa 12/24 h
Sovrapplicabile:	dopo 24 h
Indurimento completo:	5/7 gg.
Applicazione:	spatola
Resa:	2,5 - 3 kg./mq
Rapporto di catalisi (A+B+C):	45 ÷ 15 ÷ 160

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

**Scheda rilasciata da:** DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.