



DRAMA POX 03L HOT

Resina epossidica trasparente per laccatura – versione estiva

DESCRIZIONE: è una resina epossidica esente da solventi appositamente studiata per la finitura di pavimentazioni. Ha una catalisi più rapida rispetto a DRAMA POX 03L per contrastare l'effetto termoplastico della resina nel periodo estivo.

CARATTERISTICHE: le resine costituenti DRAMA POX 03L HOT sono state accuratamente selezionate dai nostri tecnici per rispondere alle esigenze di evitare il più possibile fenomeni di carbonatazione anche a temperature comprese tra i 12 e i 24°C e allo stesso tempo conferire alla resina una lucentezza e una trasparenza al massimo livello.

DRAMA POX 03L HOT è esente da solventi. L'induritore, a base di ammine, unitamente a inibitori di raggi UV, assicura una buona stabilità all'ingiallimento, trasparenza e buona resistenza chimica e meccanica.

IMPIEGHI: laccature autolivellanti eseguibili anche su tinte chiare dato che la normale tendenza delle resine epossidiche all'ingiallimento è stata ridotta. Prediligere l'utilizzo alla classica DRAMA POX 03L nei mesi più caldi dove le temperature elevate accentuerebbero l'effetto termoplastico e costringerebbero a tempistiche più lunghe di consegna del lavoro e posizionamento dei mobili sul lavoro eseguito.

MODO D'USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nella proporzione 100-60 in peso (es. A= kg. 1,0 + B = kg. 0,6). Utilizzare trapano miscelatore a velocità media- bassa. Versare lentamente sulla superficie da trattare e distribuire la resina con l'ausilio di una spatola liscia o dentata.

N.B.: utilizzare la resina entro 15-20 minuti dalla miscelazione dei due componenti.

N.B.: non utilizzare in presenza di umidità; applicare su superfici asciutte ed in ambienti con temperature non inferiori ai 12°C. Evitare se possibile di applicare nelle giornate molto umide e tener conto che nelle ore serali l'umidità tende ad aumentare; prediligere le ore del mattino e del primo pomeriggio. (Se usata in prossimità di fonti di luce solare diretta, mascherare le vetrate durante la stesura per un minimo di 2-3 giorni).

Aiutare l'eliminazione delle bolle spruzzando DILUENTE DRAMA POX entro 5-10 minuti dall'applicazione.

DATI TECNICI:

Secco totale:	100%
Resa (spessore 1 mm.):	circa 1,2 kg.
Densità (g/lt):	circa 1100
Pot-life a 20° C:	circa 25/30 minuti
Pedonabilità 20° C:	32 ore circa
Secco al tatto 20° C:	16 ore circa
Indurimento totale:	7 giorni circa
Allungamento a rottura:	8%
Resistenza a compressione:	300 kg/mm ²
Modulo elastico:	1850 mPa
Tempo di stoccaggio a 20-25° C:	12 mesi circa
Resa:	2,2 Kg/m ² per spessori di 2 mm

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.