



## DRAMA POX 05

Resina epossidica trasparente a spessore

**DESCRIZIONE:** DRAMA POX 05 è un formulato epossidico esente da solventi appositamente studiato per la finitura a "laccatura" di pavimentazioni civili e industriali in resina.

**CARATTERISTICHE:** le resine costituenti DRAMA POX 05 sono state selezionate per assicurare un'ottima trasparenza, una facile stesura ed una buona resistenza meccanica ed all'usura. La formulazione a bassa viscosità consente un buon livellamento e riduce notevolmente la formazione di schiuma o bolle d'aria.

L'additivazione con composti inibitori di raggi UV e antiossidanti garantiscono una buona resistenza all'ingiallimento.

**IMPIEGHI:** laccature autolivellanti con effetto vetrificante.

**MODO D'USO:** miscelare accuratamente la parte A con la parte B nella proporzione 100-50 in peso (es. A= kg. 1,0 + B = kg. 0,5); utilizzando un trapano miscelatore a bassa velocità.

Versare lentamente sulla superficie da trattare ed aiutare il livellamento con una spatola liscia o dentata.

**N.B.:** utilizzare la resina entro 15-20 minuti dalla miscelazione dei due componenti.

**Non** utilizzare in presenza di umidità; applicare su superfici asciutte ed in ambienti con temperature non inferiori ai 18°C. Evitare se possibile di applicare nelle giornate molto umide e tener conto che nelle ore serali l'umidità tende ad aumentare.

### FASI DI INTERVENTO PER LACCATURA:

Per la laccatura dei pavimenti della linea DRAMA è consigliabile procedere in 2 tempi, facendo una prima colata rasata ed una seconda a spessore per un consumo totale di 1,8 – 2,0 Kg/mq.

### DATI TECNICI:

Secco totale:	100%
Resa (spessore 1 mm.):	circa 1 kg/mq
Densità (g/lit):	circa 1090
Pot-life a 20° C:	circa 20/25 minuti
Pedonabilità a 20° C:	24 ore circa
Indurimento totale:	7 giorni circa
Allungamento a rottura:	7,5 %
Resistenza a compressione(N/mm2):	25
Resistenza alla piegatura (MPa):	56
Modulo elastico (mPa):	1800
Stabilità allo stoccaggio a 20-25° C:	12 mesi circa
Resa per laccatura:	1,8 Kg/mq circa

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

**Scheda rilasciata da:** DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico