



## DRAMA POX S RAL

**DESCRIZIONE:** DRAMA S RAL pittura rivestimento a base epossì - poliammidica bicomponente.

**IMPIEGHI:** DRAMA S RAL è uno strato di finitura protettiva anticorrosiva per calcestruzzo, ferro, acciaio e diversi supporti adeguatamente primerizzati.

**APPLICAZIONE:** DRAMA S RAL si può applicare a rullo, pennello o spruzzo. Eventualmente è possibile diluirlo con apposito solvente.

### DATI TECNICI:

Rapporto di miscelazione:	100 parti di A e 20 parti di B
Temperatura minima di utilizzo:	10°C
Temperatura massima di utilizzo:	30°C
Temperatura massima di esercizio:	100°C
Essiccazione:	24 h. a 20°C umidità 40%
Peso specifico:	1,7 Kg/l
Resa:	0,4 Kg/mq circa
Residuo secco in volume:	65%
Residuo secco in peso:	78%
Spessore tipico in micron:	60
Pot - life:	8 h a 20°C

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

**Scheda rilasciata da:** DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.