



DRAMA POX W

Resina bicomponente trasparente a base acqua.

DESCRIZIONE: resina trasparente, priva di solventi, dall'aspetto cristallino, inodore e con ottime caratteristiche di resistenza meccanica. Applicabile su superfici di varia natura.

IMPIEGHI: per rivestire e proteggere supporti di varia natura quali cemento, gres, ceramica, legno, etc.
Indicato per la protezione trasparente delle mani intermedie della linea DRAMA, come ad esempio DRAMA VULCAN, DRAMA STUCCO, DRAMA STONE, etc.

APPLICAZIONE: pulire e sgrassare la superficie da trattare.
In determinati casi può essere consigliabile applicare preventivamente una mano di DRAMA PRIMER con funzione ancorante e di chiusura dei pori, onde assicurare una omogeneità di assorbimento.
Miscelare accuratamente i due componenti (A+B), aggiungere poi acqua lentamente nelle proporzioni indicate (preferibilmente distillata) e agitare fino ad ottenere un composto omogeneo. Il prodotto si presenta bianco ed essiccando diventa trasparente. Applicare a rullo o pennello entro 1 ora dalla miscelazione.
Consumo 0,250 kg/mq. in due mani.

DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio -18°C. +50°C.

Temperatura di applicazione +18°C.+30°C.

Tempo di utilizzo dopo la miscelazione dei componenti a + 20° C 1h circa

Essiccazione: 12-24h. a 20°C

Applicazione seconda mano dopo 24h circa

Indurimento completo 48h. ca.

Dosaggio Comp. A 1Kg. + Comp. B 1Kg. + Acqua 1 Kg.

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo

Resa per ogni mano: 6/8 mq. con 1Kg. in funzione dell'assorbimento del supporto.

Stabilità allo stoccaggio: 6/12 mesi circa a temperatura ambiente.

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.

DRAMA RESINE SRL

Sede legale: via Pasolini 3/B - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Sede operativa: via Gran Sasso 27 - 20010 Bareggio (MI)

P. Iva e C.F. 10439880963

Tel 02.36749231

drama@dramaresine.it - dramaresine@pec.it