



DRAMA STUCCO

Stucco a base acqua monocomponente

DESCRIZIONE: DRAMA STUCCO è un prodotto pastoso, privo di solventi, monocomponente, a base di resine sintetiche emulsionate e modificate, fillerizzate con cariche lamellari, quarzifere e minerali naturali a granulometria controllata.

È un prodotto che può essere usato anche per applicazioni verticali.

IMPIEGHI: DRAMA STUCCO è utilizzabile per il ripristino, la manutenzione e il rifacimento di vecchie pavimentazioni. Non intacca il polistirolo. Idoneo anche per intonaci.

PREPARAZIONE DEL FONDO: la superficie da trattare deve risultare pulita ed asciutta. Eventuali precedenti rivestimenti i, devono essere rimossi o abrasati, come pure tutte le parti incongruenti.

APPLICAZIONE: prima di procedere all'applicazione di DRAMA STUCCO applicare a rullo una o due mani (in funzione dell'assorbimento del supporto) di DRAMA PRIMER.

Applicare mediante l'uso di spatola per intonaci il DRAMA STUCCO.

Quando lo strato sarà asciutto, procedere con una ulteriore rasatura di fino con DRAMA STUCCO, eliminando sbavature o creste superficiali.

Indurito il prodotto si procede alla raffinazione con carteggio. A questo punto, si è ottenuta una superficie liscia monolitica e complanare.

Nella prima mano di DRAMA STUCCO è consigliabile aggiungere il 10% in peso di DRAMA DRY per migliorare l'indurimento in profondità.

NOTE: non eseguire in un'unica soluzione spessori superiori ai 3-4 mm poichè il processo di indurimento in profondità non avverrebbe in maniera accettabile con possibile formazione di crepette di ritiro o fenomeno di cedimento se sottoposto a carichi pesanti.

Eventuali riporti superiori a 2/3 mm. andranno effettuati in più riprese.

Aerare gli ambienti con l'aiuto di ventilatori se necessario.

DATI TECNICI:

Colore :	Beige
Temperatura limite d'esercizio:	da - 15°C+ a 50°C
Temperatura minima di applicazione:	10
Essiccazione a 20° C :	fuori polvere 40 min.
Calpestable a 20°C:	6 ore circa
Indurimento completo :	48 ore circa
Peso specifico :	1,7 Kg/l
Resa :	circa 3 Kg/mq
Tempo di immagazzinamento:	8 mesi circa a 20°C
Teme il gelo	

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.

DRAMA RESINE SRL
Sede legale: via Pasolini 3/B - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Sede operativa: via Gran Sasso 27 - 20010 Bareggio (MI)
P. Iva e C.F. 10439880963
Tel 02.36749231
drama@dramaresine.it - dramaresine@pec.it