



DRAMA VULCAN

Stucco nero a base acqua monocomponente

DESCRIZIONE: DRAMA VULCAN è un prodotto pastoso, privo di solventi, monocomponente, a base di resine sintetiche emulsionate e modificate, fillerizzate con cariche lamellari, quarzifere e minerali naturali di origine vulcanica a granulometria controllata.

È un prodotto che può essere usato anche per applicazioni verticali.

IMPIEGHI: DRAMA VULCAN è utilizzabile per il ripristino, la manutenzione e il rifacimento di vecchie pavimentazioni. Non intacca il polistirolo. Idoneo anche per intonaci.

PREPARAZIONE DEL FONDO: la superficie da trattare deve risultare pulita e asciutta. Eventuali precedenti rivestimenti i, devono essere rimossi o abrasati, come pure tutte le parti incongruenti.

APPLICAZIONE: prima di procedere all'applicazione di DRAMA VULCAN applicare a rullo una o due mani (in funzione dell'assorbimento del supporto) di DRAMA PRIMER.

Applicare mediante l'uso di spatola per intonaci il DRAMA VULCAN.

Quando lo strato sarà asciutto, procedere con una ulteriore rasatura di fino con DRAMA VULCAN eliminando sbavature o creste superficiali.

Indurito il prodotto si procede alla raffinazione con carteggio. A questo punto, si è ottenuta una superficie liscia monolitica e complanare.

Nella prima mano di DRAMA VULCAN è consigliabile aggiungere il 10% in peso di DRAMA DRY per migliorare l'indurimento in profondità (in caso di aggiunta di DRAMA DRY tener conto della variazione di colore).

NOTE: non eseguire in un'unica soluzione spessori superiori ai 3-4 mm poiché il processo di indurimento in profondità non avverrebbe in maniera accettabile con possibile formazione di crepe di ritiro o fenomeno di cedimento se sottoposto a carichi pesanti.

Eventuali riporti superiori a 2/3 mm andranno effettuati in più riprese.

Aerare gli ambienti con l'aiuto di ventilatori se necessario.

DATI TECNICI:

Colore:	Nero
Temperatura limite d'esercizio:	da - 15°C+ a 50°C
Temperatura minima di applicazione:	10° C
Essiccazione a 20° C:	fuori polvere 40 min.
Calpestabile a 20°C:	6 ore circa
Indurimento completo:	48 ore circa
Peso specifico:	1,7 Kg/l
Resa:	circa 3 Kg/mq
Tempo di immagazzinamento:	8 mesi circa a 20°C

TEME IL GELO

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.