



DRAMA STONE SMALL MC

Resina cementizia bicomponente

DESCRIZIONE: DRAMA STONE SMALL MC è un compound a base acqua bi componente e fillerizzato con cariche lamellari, quarzo e leganti idraulici. Di buona durezza e scarsamente sensibile all'acqua, conferisce al supporto finito un aspetto cementizio. Applicare in due o più mani.

IMPIEGHI: DRAMA STONE SMALL MC trova il suo campo di applicazione specifico dove è richiesta una finitura liscia e resistente a un intenso traffico pedonale come bar, ristoranti, magazzini, supermercati, ecc.
Non intacca il polistirolo.

PREPARAZIONE DEL FONDO: in genere, su sottofondi buoni, è sufficiente una carteggiatura e una mano di DRAMA PRIMER.

In casi particolari, su indicazione dell'Ufficio Tecnico, si può procedere con le varie preparazioni specifiche (rete, DRAMA EMULSION, DRAMA STUCCO ecc.).

APPLICAZIONE: pulire accuratamente ed eventualmente carteggiare la superficie da trattare, applicare una mano di DRAMA PRIMER e lasciare asciugare.

Applicare quindi 2 mani di DRAMA STONE SMALL MC.

Colorabile con paste all'acqua o ossidi.

Per pavimenti è consigliabile applicare una mano di DRAMA STUCCO per aumentare la resistenza alla compressione; una volta essiccata carteggiare bene, applicare una mano di DRAMA PRIMER e procedere con DRAMA STONE SMALL MC. La finitura di protezione viene effettuata con DRAMA POX W e/o DRAMA/P BICOMPONENTE.

DATI TECNICI:

Temperatura minima di applicazione:	+10°C
Tempo di lavorabilità:	circa 50 min a 20°C
Fuori polvere:	40 min. circa.
Indurimento in profondità:	4 h
Peso specifico:	1,6 Kg/l
Resa:	circa 2 Kg al mq



Coefficiente K (trasmissione termica):	circa 2 Wmm2K
Tempo di immagazzinamento:	12 mesi circa a 20°C
Teme il gelo e l'umidità	
Rapporto di miscelazione:	5 parti comp. A + 14 parti comp.B
Grado di trasmissione "V" g (mq per giorno):	15 - 150
Spessore strato d'aria equivalente "sd":	0,14-1,4

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico